

CEMENTO BLANCO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Normas Europeas

Requisitos físico-químicos			BL I 52.5N UNE 80305	YURA
			CEM I 52.5N EN197-1	
Resistencia a la compresión (MPa)	2 días	mínimo	20.0	mínimo 27.0
	28 días	mínimo	52.5	mínimo 52.5
Tiempo de inicio de fraguado (minutos)		mínimo	45.0	entre 70 - 200
Estabilidad de volumen, Expansión (mm)		máximo	10.0	máximo 10.0
Pérdida por Calcinación (%)		máximo	5.0	máximo 5.0
Residuo Insoluble (%)		máximo	5.0	máximo 5.0
Trióxido de azufre, SO ₃ (%)		máximo	4.0	máximo 4.0
Cloruros (%)		máximo	0.1	máximo 0.1
Blancura CIELAB (L*)		mínimo	85.0	mínimo 86.0

Cumple las normas:
Tipo I ASTM C-150
Tipo I Blanco NTP 334.050

Cuidemos juntos el
MEDIO AMBIENTE.



Big Bag:
Se sugiere reciclar el envase

Bolsas:
Se sugiere reciclar el envase

YURA S.A. RUC: 20312372895
Planta: Carretera a Yura km. 26 (Estación Yura) Yura - Arequipa
Telf.: (054) 49 5060
www.yura.com.pe

    /CementoYuraPeru

HECHO EN PERÚ

